

Технический паспорт продукта

SG 30-7283/1

Официальный представитель в России:
ООО «Леролл», г. Москва
+7 495 660-38-54
info@lankwitzer.su

Общие данные о продукте

| | |
|------------------------------|---|
| Тип продукта: | Эпоксидная толстослойная грунтовка |
| Оттенок: | Серый |
| Глянец: | Шелковисто-глянцевый |
| Отвердитель: | SH 30-1000/0 |
| Соотношение смеси по весу: | 7:1 |
| Соотношение смеси по объему: | 4,6:1 |
| Разбавитель | VS 20-2183/0 |
| Жизнеспособность: | 3 часа при 20°C |
| Сырьевая основа: | Модифицированная эпоксидная смола LL-NEOPLAST |
| Применение: | Антикоррозионный грунт Предпочтительно для стальных поверхностей, очищенных от ржавчины ручным способом Также для нанесения на старые покрытия |

Технические данные

| | |
|-----------------------------------|--|
| Сухой остаток, вес % | прибл. 86% |
| Сухой остаток, объём % | прибл. 78 % |
| Плотность: | прибл. 1,44 г/мл |
| Теоретический расход: | $537 \text{ м}^2 \cdot \text{мкм}/\text{кг} = 1,86 \text{ г}/\text{м}^2 \cdot \text{мкм}$ $780 \text{ м}^2 \cdot \text{мкм}/\text{л} = 1,28 \text{ мл}/\text{м}^2 \cdot \text{мкм}$ |
| Доля органического растворителя: | 14,2 % |
| Термостойкость, вплоть до: | прибл. 120°C |
| Время высыхания, при тсп. 80 мкм. | Температурный режим: 20°C / 60°C |
| От пыли: | 4 часа / 1 час |
| На отлив: | 10 часов / 3 часа |
| До следующего слоя: | 10 часов / 3 часа |
| Окончательная твёрдость: | 7 дней |
| Срок хранения: | 12 месяцев при + 5°C - + 30°C в оригинальной таре |

Рекомендации по применению

Подготовка материала:

Хорошо перемешать состав перед применением

Если нет возможности использовать двухкомпонентное распылительное оборудование, базовый лак и отвердитель должны быть интенсивно смешаны с помощью перемешивающего устройства, согласно соотношению смешивания компонентов.

Добавить разбавитель, если необходимо.

Поверхность:

Стальные поверхности

Окрашиваемые участки должны быть сухими и чистыми (без грязи, пыли, масла и жира), и соответствовать степени очистки ST 2, согласно DIN 12944.

Старые покрытия должны соответствовать степени очистки как минимум ST 2, согласно DIN 12944, и должны быть устойчивы к наносимой системе покрытий.

Рекомендуемая толщина плёнки покрытия:

80-120 мкм.

Толщина плёнки, которая может быть нанесена на вертикальные поверхности за одну операцию зависит от способа нанесения, температуры, шероховатости поверхности, формы объекта и др. факторов.

прибл. $6,7 \text{ м}^2/\text{кг}$ (80 мкм) = $4,5 \text{ м}^2/\text{кг}$ (120 мкм)

прибл. $9,8 \text{ м}^2/\text{л}$ (80 мкм) = $6,5 \text{ м}^2/\text{л}$ (120 мкм)

Практический расход зависит от формы объекта, шероховатости поверхности, способа нанесения и других обстоятельств.

Теоретический расход при рекомендуемой толщине плёнки покрытия:

+5°C - +35°C

Относительная влажность:

< 80%

Температура объекта должна быть не менее, чем на 3°C выше точки росы.

Рекомендации по нанесению:

Нанесение валиком возможно, однако, это может повлиять на качество поверхности покрытия.

Для двухкомпонентных продуктов все данные по нанесению даны для смеси базы и отвердителя.

| | Безвоздушное нанесение | Пневматическое нанесение |
|--|------------------------|--------------------------|
| Вязкость при нанесении | 20-60 сек (6мм) 20°C | 25-35 сек (4 мм) 20°C |
| Ориентировочное добавление разбавителя | 0-10% | 10-20% |
| Рекомендуемая дюза | 0,38-0,43 | 1,6-2,0 |
| Давление | 250 - 300 бар | |

Данные в настоящем техпаспорте основываются на современном уровне наших знаний и опыта. Они должны информировать о наших продуктах и возможностях их использования, но они не освобождают пользователя от собственной проверки поставленных продуктов на их пригодность для предусмотренных целей применения. Вывода о юридически обязательной гарантии определенных свойств или о пригодности для определенной цели использования сделать на основании наших данных нельзя. При необходимости следует соблюдать положения о защите промышленных прав. разумеется, мы гарантируем безупречное качество продуктов согласно нашим общим условиям продаж.