

# ГУДЛАЙН® PU-01

полиуретановая грунтовка для наливного пола  
(ТУ 2312-073-12288779-2008)



## Описание

Полиуретановая грунтовка, одноупаковочная, отверждается влагой воздуха.

## Назначение и область применения

Применяется для защиты бетона в качестве подготовительного грунтовочного слоя в системах полимерных покрытий полов с полиуретановой композицией ГУДЛАЙН PU-11 (ТУ 2312-072-12288779-2008) или как самостоятельное покрытие для обеспыливания бетонных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях внутри помещений.

## Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации RU.66.01.40.015.E.000058.04.14 от 14.04.2014 г.  
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ30.В.03143 от 09.02.2015г.

## Технические характеристики

	Покрытие	
Толщина одного сухого слоя	Грунтовка	80 мкм
Внешний вид и цвет		Прозрачный однородный раствор от светло-коричневого до коричневого цвета
Плотность		0,85 - 1,05 г/см <sup>3</sup>
Массовая доля нелетучих веществ		47,5 - 52,5 %
Практический расход на однослойное покрытие (в зависимости от степени пористости основания)		от 0,10 до 0,35 кг/м <sup>2</sup>
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007 при температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %		8 ч, не более

## Подготовка бетонной поверхности

- удалить грязь, масло и другие загрязнения;
- удалить верхний слой (цементное молоко) методом абразивной очистки, шлифовальной машиной или щетками;
- обеспылить (промышленным пылесосом).

Время выдержки бетонного основания после укладки бетона или после применения выравнивающих смесей до нанесения грунтовки должно составлять не менее 28 суток.

## Инструкции по применению

- перед использованием тщательно перемешать до однородного состояния;
- влажность бетонного основания должна составлять не более 4 % по массе;
- температура подложки – не менее чем на 3 °С выше точки росы.

Грунтовку рекомендуется наносить при температуре от плюс 8 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % в один слой валиком или кистью.

Время выдержки грунтовочного покрытия до нанесения последующих слоев полимерного покрытия пола при температуре (20±5) °С должно составлять не менее 24 ч, но не более 3 суток.

Для промывки оборудования следует использовать растворители СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002), марки Р-4, сольвент нефтяной, бутилацетат.

## Упаковка и хранение

---

Грунтовка упакована в металлические ведра и в банки.

Хранение грунтовки в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С). Грунтовка должна храниться в герметично закрытой таре изготовителя вдали от источников тепла и не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения грунтовки в герметично закрытой таре изготовителя – шесть месяцев с даты изготовления.

## Меры безопасности

---

При работе с грунтовкой следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания грунтовки на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Грунтовка относится к пожароопасным материалам.

*Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной информации, или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ЗАО НПХ ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.*



### **НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»**

**Екатеринбург** +7 (343) 267-94-31; 266-09-15, office@fmp.ru

**Москва** +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru

**Санкт-Петербург** +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru

Представительства в РФ и за рубежом – на [vmp-holding.ru](http://vmp-holding.ru)