

**ОПИСАНИЕ** ИЗОМАСТ – воднодисперсионная, противощумная, противокоррозионная мастика.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Мастика предназначена для противокоррозионной защиты внутренних металлических поверхностей кузовов автомобилей и железнодорожного транспорта, образует демпфирующее (поглощающее колебания) покрытие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет: серая или темно-серая	➤ Объемная доля нелетучих веществ, %:	59,8±2
➤ Вид: густая однородная масса без посторонних включений	➤ Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,06±0,05
	➤ Пенетрация, 10 <sup>-1</sup>	330-380
➤ Разбавитель: <b>вода</b>	➤ Температура вспышки, °С:	отсутствует

## НАНЕСЕНИЕ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** Мастика наносится на обезжиренную предварительно загрунтованную поверхность (Эмлак Праймер 65, ЭФ-065 и другие по согласованию с ЗАО «Эмлак»).

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ**

- мастика поставляется готовой к употреблению;
- при необходимости, возможно разбавление водой до 5 % от массы при тщательном перемешивании.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- мастику применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C;
- относительная влажность воздуха рекомендуемая 65±5%;
- рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C;
- обеспечение хорошей циркуляции воздуха в закрытых помещениях.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

- безвоздушный, пневматический
- шпательованием

Параметры нанесения подбираются совместно с производителями аппаратов для нанесения мастик.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч	до отлипа		до твердой пленки		до перекрытия	
	20°C		20°C	75°C	20°C	75°C
	15		24	2	24	2

Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления воды. Выдержка покрытия до горячей сушки не менее 10 минут при t 20°C и относительной влажности воздуха 65 ±5%.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя пленки, мм		Теоретический расход, на 1 м <sup>2</sup>	
		сухой		кг	л
	Возможный	1,5-3		1,59-3,18	1,50-3,00
Типичный	1,5		1,59	1,50	

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мастика ИЗОМАСТ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также

---

рекомендации, данные в технических условиях на мастику. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

---

Все работы с мастикой в помещениях должны проводиться при работающей общеобменной и местной вентиляции, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК).

---

## **ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование и хранение мастики производят при температуре выше 0°C.  
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

---

---

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

The logo for NAFTEN features the word "NAFTEN" in a bold, sans-serif font. The letters "N", "A", "F", and "T" are blue, while "E" and "N" are red. A red arrow points from the left towards the second "N".

ООО "Нафтэн", 192019, Санкт-Петербург,  
Глухоозерское шоссе, д. 11, к. 1  
Тел.: +7 (812) 777-89-87  
[www.naften.ru](http://www.naften.ru)