

ОПИСАНИЕ	ЭМАКОР 4211 – двухкомпонентная эмаль, на основе модифицированных эпоксидных смол и отвердителя аминного типа.
-----------------	---

НАЗНАЧЕНИЕ	Эмаль предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, подводных частей корпусов судов, доков, гидротехнических сооружений, подземных трубопроводов, топливных, топливнобалластных цистерн, в том числе содержащих нефтепродукты.
-------------------	--

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет	коричневый, черный, темно-зеленый	➤ Плотность, г/см ³	1,47±0,1
➤ Объемная доля нелетучих веществ, %	77±2*	➤ Температура вспышки, °C	не ниже 24

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Эмаль наносят на загрунтованные и не загрунтованные подготовленные поверхности.
	Эффективность защиты зависит от степени подготовки поверхности. При необходимости, произвести отмытку от грязи и водорастворимых веществ, скругление острых кромок, очистку от непрочнодержащихся слоев лакокрасочных материалов, удаление масляных и жировых загрязнений, очистку до степени St 2, удаление пыли и остатков абразива. По согласованию со специалистами ЗАО «ЭМЛАК» эмаль может быть нанесена по поверхностям с остатками продуктов коррозии.
	При длительном хранении окрашенных конструкций рекомендуется провести контроль качества поверхности, при необходимости, подвергнуть их отмытке, ремонту, провести пробное окрашивание и убедиться в совместимости покрытий, адгезии.

PРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ обеспечить температуру основы и отвердителя в диапазоне 15-25°C, затем перемешать до однородной консистенции; ➤ совместить основу и отвердитель HD-211 (соотношение указанно в сертификате качества), перемешать пневматической мешалкой в течение 10 мин, при необходимости ввести растворитель ЭМЛАК № 225 не более 5 % от объема, выдержать перед нанесением в течение не менее 15 мин (при 20°C); для промывки инструмента нужно использовать очиститель ЭМЛАК № 011 или ЭМЛАК № 311; ➤ жизнеспособность композиции при 20°C составляет не менее 3 ч, уменьшается при повышении температуры, увеличивается при ее понижении, может уменьшаться в больших объемах; ➤ через 2 часа нарастает вязкость эмали, в связи с чем рекомендуется приготавливать такое количество эмали, которое может быть использовано в течение двух часов. ➤ возможно нанесение эмали от плюс 5 до минус 5°C при использовании отвердителя HD- 211W¹.
---------------------	--

¹Режимы окрашивания должны быть согласованы со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ температура воздуха от минус 5 °C до плюс 30°C; ➤ относительная влажность воздуха рекомендуемая до 85 %; ➤ рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C; ➤ отсутствие осадков; ➤ скорость ветра не более 10 м/с.
-------------------	--

МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ	Безвоздушное распыление	Кисть
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Кратность повышения давления – 1:30-1:68 ➤ Давление краски, МПа, не менее – 15 ➤ Диаметр сопла, мм/угол факела, °: <ul style="list-style-type: none"> по ровным поверхностям – (0,53-0,79) / (40-60)° по сложным поверхностям – (0,43-0,53) / (40-60)° ➤ Рекомендуемые номера сопел: 317-425 ➤ Расстояние до окрашиваемой поверхности, см – 30-40 	По дефектным поверхностям и полосовое окрашивание

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ² , ч (при использовании HD-211)	до отлипа				до твердой пленки				до перекрытия			
	10°C	15°C	20°C	30°C	10°C	15°C	20°C	30°C	10°C	15°C	20°C	30°C
	14	10	6	4	48	24	16	10	36	18	12	8
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ² , ч (при использовании HD-211W)	до отлипа				до твердой пленки				до перекрытия			
	-5°C	0°C	+5°C		-5°C	0°C	+5°C ³		-5°C	0°C	+5°C	
	18	15	10		96	72	48		72	60	36	

Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключать резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечивать вентиляцию для удаления растворителя. Запрещается нагнетание теплого воздуха до полного испарения растворителей во избежание образования поверхностной пленки, вызывающей удержание растворителя.

²- при толщине сухой пленки – 120 мкм.
³-время полного отверждения при +5°C- не более 20 суток.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

Эмаль ЭМАКОР 4211 рекомендуется наносить в 1-2 слоя. При необходимости число слоев может быть увеличено до набора необходимой толщины. При хранении окрашенных конструкций более 7 суток (при 20°C), перед нанесением следующего слоя, с поверхности следует удалить соль и другие загрязнения путем отмычки чистой пресной водой под высоким давлением, а затем рекомендуется обработать поверхность абразивным полотном. Для защиты подводной части корпуса судна на покрытие эмалью ЭМАКОР 4211 рекомендуется дополнительно нанести эмаль ЭМАКОР 1221**, затем противообрастающую эмаль**.

** Можно наносить другие покрытия по согласованию системы покрытия со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя покрытия, мкм***		Теоретический расход на 1 м ²	
		сухого	мокрого	л	кг
Максимальный	200	260	0,26	0,38	
Типичный	120	156	0,16	0,23	

*** В зависимости от условий эксплуатации покрытия возможны отклонения от указанной толщины. Это приведет к изменению расхода и может повлиять на время высыхания и интервал перекрытия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. Эмаль является пожароопасной, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в ее состав. Все работы, связанные с применением эмали, должны проводиться в помещениях, снабженных общебменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с органоразбавляемыми лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение эмали производят при температуре от минус 40 до 35°C. Тара с эмалью должна быть герметично закрыта, защищена от прямых солнечных лучей, атмосферной влаги и источников нагрева.

Гарантийный срок хранения основы эмали и отвердителя – 12 месяцев с даты изготовления.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



ООО "Нафтэн", Санкт-Петербург,
Глухоозерское шоссе, д. 11, к. 1
Тел.: +7 (812) 777-89-87
www.naften.ru